## РАЗДЕЛЕНИЕ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОРБЕНТОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИВИНИЛИМИДАЗОЛА, СШИТЫХ ЛИ- И ТРИМЕТИЛЕНЛИБРОМИЛОМ

СШИТЫХ ДИ- И ТРИМЕТИЛЕНДИБРОМИДОМ

Ефимова В.Я.<sup>(1)</sup>, Кузнецова К.Я.<sup>(1)</sup>, Петрова Ю.С.<sup>(1)</sup>, Пестов А.В.<sup>(1,2)</sup>

<sup>(1)</sup> Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19

<sup>(2)</sup> Институт органического синтеза УрО РАН
620990, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 22

Благородные металлы в природных объектах и вторичном сырье, как правило, встречаются на фоне избыточного количества ионов переходных металлов. Поэтому важной задачей является разработка методик селективного извлечения ионов благородных металлов из сложных по составу объектов. Для разделения и концентрирования ионов металлов на стадиях, предшествующих их определению, широко используют различные сорбционные материалы.

Целью данной работы являлось исследование возможности разделения золота (III) и палладия (II) в присутствии ионов переходных металлов с использованием сорбентов на основе сшитых поливинилимидазолов (ПВИ).

Объектами исследования являлись поливинилимидазолы, сшитые ди- и триметилендибромидом. Сорбенты были синтезированы в ИОС УрО РАН под руководством к.х.н. А. В. Пестова.

Сорбцию палладия (II) и золота (III) сшитыми ПВИ изучали из многокомпонентных солянокислых растворов, содержащих 100-кратный избыток ионов меди (II), никеля (II), кадмия (II), цинка (II) и кобальта (II). Сорбционный эксперимент проводили методом ограниченного объема в интервале рН 1.0-5.0, а также из растворов НС1 с концентрацией 1, 2, 3 моль/дм³. Концентрация ионов благородных металлов –  $1\cdot10^{-4}$  моль/дм³, навеска сорбентов – 0.0200 г, объем раствора – 50.0 см³. По истечении 3 суток сорбент отделяли от раствора фильтрованием. Концентрацию ионов металлов в фильтрате определяли методом атомно-абсорбционной спектроскопии на спектрометре Solaar M6.

Установлено, что исследуемые сорбенты селективно извлекают ионы и палладия (II) и золота (III) в интервале рН от 1.0 до 5.0, при этом их максимальная степень извлечения достигает 80 и 95 %, соответственно. Сорбция сопутствующих ионов переходных металлов практически полностью подавляется. Стоит отметить, что степень извлечения палладия (II) незначительно уменьшается по сравнению с системой, содержащей эквимолярное количество ионов неблагородных металлов. Показано, что 100-кратный избыток ионов меди (II), никеля (II), кадмия (II), цинка (II) и кобальта (II) не влияет на степень извлечения золота (III) поливинилимидазолом.

Десорбцию ионов металлов проводили  $25 \text{ см}^3 1 \%$ -го раствора тиомочевины в  $2 \text{ моль/дм}^3$  хлороводородной кислоте. Установлено, что в данных условиях степень десорбции палладия и золота не является количественной и не превышает 37 и 67 % соответственно.