## СОРБЦИЯ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ МАТЕРИАЛАМИ НА ОСНОВЕ ПОЛИВИНИЛИМИДАЗОЛА ИЗ СОЛЯНОКИСЛЫХ РАСТВОРОВ

Торрес Д.Ф. (1), Кузнецова К.Я. (1), Петрова Ю.С. (1), Пестов А.В. (1,2) (1) Уральский федеральный университет 620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 (2) Институт органического синтеза УрО РАН 620990, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 22

Благородные металлы отличаются своей высокой химической стабильностью и устойчивостью, что обеспечивает их значительную ценность в различных промышленных областях, например, в производстве электронных устройств, катализаторов и ювелирных изделий. Сравнительно низкое содержание благородных металлов на фоне сопутствующих макрокомпонентов, а именно, ионов переходных металлов предполагает использование на стадии пробоподготовки различных методов разделения и концентрирования.

Целью данной работы являлось изучение сорбционных свойств поливинилимидазолов (ПВИ), сшитых тетра- и пентаметилендибромидом по отношению к ионам серебра (I), палладия (II) и золота (III) из солянокислых растворов различного состава в статических условиях. Сорбенты синтезированы в Институте органического синтеза УрО РАН под руководством к. х. н. А. В. Пестова.

Сорбцию золота (III), палладия (II) и серебра (I) ПВИ из индивидуальных растворов в статических условиях исследовали из растворов HCl с концентрацией 1, 2 и 3 моль/дм³. Исходная концентрация ионов металлов в растворе составляла  $5\cdot10^{-5}$  или  $1\cdot10^{-4}$  моль/дм³, навеска сорбентов -0.0200 г, объем раствора -50.0 см³. По истечении 3 суток сорбент отделяли от маточного раствора с помощью фильтра «синяя лента». Концентрацию ионов металлов в фильтрате и исходном растворе определяли методом AAC на спектрометре Solaar M6. Аналогичным образом изучали сорбцию из растворов, содержащих серебро (I) и золото (III), а также из трехкомпонентных систем.

Установлено, что в наибольшей степени из индивидуальных растворов извлекается палладий (II) во всем исследуемом диапазоне кислотности среды. Также показано, что ПВИ селективно извлекает серебро (I) в присутствии золота (III), при этом для их разделения наиболее перспективным является ПВИ, сшитый пентаметилендибромидом. Проведена апробация ПВИ, сшитого пентаметилендибромидом, для разделения золота (III) и палладия (II). Показано, что максимальная степень извлечения палладия (II) равная 87 % достигается при сорбции из растворов с концентрацией НС1 1 моль/дм³. Золото (III) ПВИ не извлекается во всем исследуемом диапазоне кислотности среды, что создает предпосылки для разделения.

Установлено, что десорбция серебра (I), золота (III) и палладия (II) 1 %-ым раствором тиомочевины в 2 моль/дм<sup>3</sup> HCl в ряде случаев не является количественной. Поэтому подбор оптимального состава регенеранта для десорбции благородных металлов требует дальнейших исследований.