ПОДБОР УСЛОВИЙ ПРЕССОВАНИЯ И РЕЖИМА ТЕРМООБРАБОТКИ ТОНКОПЛЕНОЧНОГО ЭЛЕКТРОЛИТА Li_{6.6}La₃Zr_{1.75}Al_{0.05}Nb_{0.25}O₁₂


Першина Л.С. $^{(1,2)}$, Лялин Е.Д. $^{(1)}$, Ильина Е.А. $^{(1)}$ Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН 620066, г. Екатеринбург, ул. Академическая, д. 20 $^{(2)}$ Уральский федеральный университет 620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19

В настоящее время большой интерес во всем мире вызывает разработка полностью твердотельных литиевых источников тока. В качестве перспективных литий-проводящих твердых электролитов, для таких устройств, рассматривают соединения на основе $\text{Li}_7\text{La}_3\text{Zr}_2\text{O}_{12}$.

В данной работе представлен метод получения тонкопленочного электролита, сформированного методом ленточного литья. В качестве твердого электролита использовали состав $Li_{6.6}La_3Zr_{1.75}Al_{0.05}Nb_{0.25}O_{12}$, обладающий высокой литий-ионной проводимостью $(6,3\cdot10^{-4}~\mathrm{Cm}\cdot\mathrm{cm}^{-1}~\mathrm{npu}~25~\mathrm{°C})$.

Пленки твердого электролита получали методом ленточного литья. Шликер отливали на майларовую пленку и сушили при температуре 40 °C, далее тонкопленочное покрытие электролита снимали с майлара. Прессование 10 слоев свежеотлитой пленки проводили при давлении 60 МПа (рис). Для отжига спрессованные пленки помещали между объемными образцами тетрагонального $\text{Li}_7\text{La}_3\text{Zr}_2\text{O}_{12}$ и использовали засыпку того же состава. Термообработку полученных образцов проводили на поликоровой подложке под алундовым тиглем на воздухе со скорость нагрева 10 °C·мин⁻¹. при 1150 °C с выдержкой 30 минут. Относительная плотность пленок после термообработки составила \sim 60%.

Морфология (см. рисунок) поверхности и сколов полученных образцов, исследована с помощью растровой электронной микроскопии. Было установлено, что полученные пленки после прессования и последующего отжига имеют однородную структуру и размер зерна приблизительно от 500 мкм до 5 мкм.



а) схема прессования пленок; б) микрофотографии скола и поверхности пленки