
ИССЛЕДОВАНИЕ ГАЗОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ СВОЙСТВ ТОНКИХ ПЛЁНОК $Cd_xPb_{1-x}S$, ЛЕГИРОВАННЫХ ДОПАНТОМ Zn^{2+}

Дёмина Д.А. $^{(1)}$, Селянина А.Д. $^{(1)}$, Маскаева Л.Н. $^{(1,2)}$ Уральский федеральный университет 620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19

(2) Уральский институт Государственной противопожарной службы МЧС России 620062, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 22

Поиск новых материалов для газовых сенсоров резистивного типа представляет первостепенную задачу современной сенсорики. В настоящей работе выполнены исследования газочувствительных свойств тонких плёнок твердых растворов $Cd_xPb_{1-x}S$, химически осажденных из реакционных смесей, содержащих фиксированные концентрации ацетата свинца, цитрата натрия, гидроксида аммония, тиомочевины, 0.08 и 0.10 моль/л хлорида кадмия при варьировании концентрации допанта от 10^{-5} до 10^{-3} моль/л $Zn(CH_3COO)_2$. Измерение газочувствительности проводили в ячейке, в которую запускали 1120 ppm (800 мг/м³) газообразного аммиака. Сенсорный сигнал (S) к аммиаку определяли по отношению к разности сопротивлений пленки на воздухе R_0 и в атмосфере аммиака R_τ к R_0 .

На рисунке приведены кинетические зависимости отклика плёнок $\mathrm{Cd}_x\mathrm{Pb}_{1-x}\mathrm{S}$ на газообразный аммиак с последующей релаксацией сенсоров. Установлено, что повышение концентрации допанта от 10^{-5} до 10^{-3} моль/л приводит к росту сигнала до 80%, обусловленного увеличением активных адсорбционных центров на поверхности пленки.



Кинетические зависимости отклика плёнки $Cd_xPb_{1-x}S$, полученной при 0.08 (a) и 0.10 (б) моль/л $CdCl_2$ при варьировании концентрации $Zn(CH_3COO)_2$, моль/л: 0 (1), 10^{-5} (2), 10^{-4} (3), 10^{-3} (4)

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках Программы развития Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина в соответствии с программой стратегического академического лидерства "Приоритет-2030".