## СИНТЕЗ И ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ СЛОЖНОГО ОКСИДА СОСТАВА Ва<sub>2</sub>ScAlO<sub>5</sub>

Поляков А.С., Матвеев Е.С. Уральский федеральный университет 620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19

В Концепции развития водородной энергетики в России поставлена цель по разработке и промышленному производству топливных элементов — устройств, которые преобразуют химическую энергию в электрическую. Для этого нужно осуществить поиск материалов с высокой протонной проводимостью, химической стабильностью и механической прочностью. Перспективным является класс сложнооксидных составов А2ВВ'О5 с перовскитоподобной структурой с вакансиями (1 моль на формульную единицу) это предполагает внедрение паров воды из атмосферы и, как следствие, инициацию доминирующего протонного переноса [1]. В частности, известен сложный оксид Ba<sub>2</sub>ScAlO<sub>5</sub> с гексагональной структурой, где плотноупакованные гексагональные слои обеспечивают высокое поглощение воды, это происходит из-за дефицита кислорода и обеспечивает высокие значения протонной проводимости [2]. Однако, в литературе, описаны трудности при его синтезе – присутствие примесной фазы 0. Целью работы является синтез фазы Ba<sub>2</sub>ScAlO<sub>5</sub> и аттестация его электропроводности. Синтез фазы Ва<sub>2</sub>ScAlO<sub>5</sub> проводили методом твердофазного синтеза со ступенчатыми отжигами и перетиранием в агатовой ступке в среде этанола через 100 °C в интервале 1100-1600 °С и растворным методом с использованием лимонной кислоты, глицерина и глицина с дополнительным отжигом. Фазовый состав был подтвержден методом РФА (EQUINOX 3000, Thermo Scientific, Франция). Электрические свойства были исследованы методом импедансометрии (Elins Z-1000P, ООО «Элинс», Россия) при 100-3·10<sup>6</sup> Гц в интервале 200-1070°C в сухой  $(pH_2O=3\cdot10^{-5} \text{ атм.})$  и влажной  $(pH2O=2\cdot10^{-2} \text{ атм.})$  атмосфере воздуха. По результатам РФА, установлено, что образцы, с различной методикой синтеза могут быть и однофазными и содержать примесную фазу BaAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub>. Параметры элементарной ячейки фазы Ba<sub>2</sub>ScAlO<sub>5</sub> сходятся с литературным данным 0. Обработка измерений для однофазного образца Ba<sub>2</sub>ScAlO<sub>5</sub> и образца, содержащего до 15 мас.% фазы BaAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub>, показала соответствие и даже увеличение электропроводности по сравнению с литературой [3]. В работе представлены результаты синтеза фазы Ba<sub>2</sub>ScAlO<sub>5</sub> и аттестация его электропроводности.

- 1. Murakami T., Avdeev M. et al. High Proton Conductivity in β-Ba<sub>2</sub>ScAlO<sub>5</sub> Enabled by Octahedral and Intrinsically Oxygen-Deficient Layers // Adv. Funct. Mater. 2023. V. 33. № 3. P. 2206777.
- 2. Mohapatra M., Pattanaik D.M. et al. Effect of barium to aluminium ratio on phases leading to barium aluminates // Ceram. Int. 2007. V. 33. № 4. P. 531.
- 3. Zheng Q., Huang Z., et.al Single-phase (Ba,Ca)<sub>2</sub>ScAlO<sub>5</sub> impregnant for dispenser cathodes with enhanced thermionic emission performance // Ceramics International. 2021. № 2. P. 1632.